



## Teknik Bilgi Formu

- **Printex Elasto White**
- **Su Bazlı // Elastik // Beyaz Baskı Patı**

### ÜRÜN TANIMI

- **Printex Elasto White**, tamamen ekolojik **Organic GOTS sertifikalı**, yüksek örtücülüğe sahip elastik baskı boyasıdır.
- Baskı sonrası yumuşak ve elastik sonuçlar alınır.
- Printex Elasto White ile ortam ısısından etkilenmeden kalıpta rahatlıkla çalışılır.
- Yüksek ısı ve ara kurutmaların oluşturduğu olumsuz ortamlarda 10 – 30 gr/kg Antidry ilavesi ile diğer klasik su bazlı elastik boyalara göre çok daha rahat ve uzun çalışma imkanı sağlar.
- Otomatik baskı makinalarında veya masa baskılarında rahatlıkla yüksek verimde kullanılabilir.
- Koyu zemin üzerinde renk elde edilmesi istenildiğinde zemin beyazı olarak da kullanılabilir.
- Pastel tonlu baskı efektleri için pigment konsantrasyonları ile renklendirilebilir.

### KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

#### GENEL BİLGİLER:

**Fiziksel durum** : Pasta

**Renk** : Beyaz

**Koku** : Karakteristik

**Ph** : 8,5-9.5

**Parlama noktası** : Mevcut Değil.(ND)

**Patlama sınırı** : Mevcut Değil.(ND)

**Kaynama Noktası** : Mevcut Değil.(ND)

**Yoğunluk** : 1.5-1.7 g/ cm<sup>3</sup> 20°C

**Viskozite** : 120.000-170.000 cPs (Haake viskozimetresi Sp 7/20 rpm ) 20°C



## Teknik Bilgi Formu

### UYGULAMA ÖZELLİKLERİ ve METODLARI

**Printex Elasto White** baskı boyası, kalıpta kuruma yapmaz.Çok renkli baskı sonuçları için rahatlıkla kullanılabilir.

Yıkama ve sürtme haslıkları optimum seviyededir.

**Printex Elasto White** istenildiği oranda **Printex Elasto Base** ile karıştırılabilir.Böylelikle daha yumuşak baskı tuşeleri ve maksimum elastikiyet sağlanabilir.

Koyu zemin baskılarda renk alımı için de **Printex Elasto Base** ile karıştırılabilir.

20-30% Printex Elasto White

70-80% Printex Elasto Base

Bu karışım maksimum %10 oranında pigment konsantrasyonlarıyla karıştırılarak opak baskı sonuçları alınabilir.

#### **Tavsiye Edilen İpek Numaraları:**

İstenilen baskı sonuçlarına göre farklı ipek numaralarıyla çalışılabilir.

Opak(örtücü) baskı sonuçları için: 43-55T

Açık zemin baskı sonuçları için: 62-77T

İnce tramlar için: 90T

#### **Fiksaj:**

Fikse tüneline(makina): 150 –160°C de minimum 2 dakika fiksaj gerekmektedir.

Printex Elasto grubu baskı boyaalarının fiksaj işlemi muntazam bir şekilde yapılmalıdır.Alışlagelmiş klasik su bazlı baskı boyaalarına göre daha geç kururlar.

Baskı sonrası son fiksaj işlemi verilen optimum değerlerde uygulanmalıdır.

Yeterli değerde yapılmayan fiksaj işlemi baskı yüzeyinde yapışkanlık hissedilmesine sebep olur.

Fiksaj işleminin tam yapılmaması baskı haslıklarında sorun yaşanmasına sebep olur.

Optimum yıkama haslıkları için son fiksaj işleminin minimum 160°C de 2 dakika yapılması gerekmektedir.



## Teknik Bilgi Formu

Fiksaj işleminin yetersiz olduğu durumlarda baskı haslıklarının optimum seviyeye çıkarılabilmesi için **Printex Fixirer(%1-3)** veya **Printex Catalyzer SV22(%1-3)** takviyesi tavsiye edilir.

### Saklama:

Uygun saklama koşullarında oda sıcaklığında kapalı ambalajlarda saklanmalıdır. Ortalama raf ömrü **1 yıldır.**

**Not:** Seri üretime geçilmeden evvel tüm baskı testleri yapılmalıdır. Bu teknik föyde verilen bilgiler tavsiye niteliğinde olup garanti teşkil etmez, farklı baskı ortam ve teknolojileriyle farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

### Güvenlik

Bu ürün kullanılırken, **Güvenlik Bilgi Formunda** verilen bilgiler ve öneriler incelenmelidir. Kimyasalın kullanımı için gerekli tedbirler hassasiyetle alınmalıdır.

ONAY